



1mm
超極細ノズル
ミラクル超多用途

わが家は

コレ1本！

キレイに使えて、
強力接着

ここがスゴイ！

強力接着剤「ストロングルプラス」



ピンポイント塗布！1mmの超極細ノズル

細かい作業にぴったり！糸引きが少ない

使える素材いろいろ！ミラクル超多用途

はみ出しても目立たない！クリアータイプ



鏡の
デコレーション

つくってみた！

糸引きが少なく、ピンポイントで使えるから、
趣味のモノづくりやDIYなどでも作業がしやすく
キレイに接着できます。



鍋敷き



子どもの工作



マグネット電卓



スマホケースの
デコレーション

变成シリコーン樹脂系接着剤

StrongGlue PLUS

ミラクル超多用途接着剤 ストロングルプラス

- 品番 : SE-1200
- 荷姿 : 20g チューブ
- 最低出荷単位 : 10本入り小箱×10箱



JAIA
4VOC基準適合

JAIA
F★★★★★

健康住宅対応

ノカルガルギヤ

脱トリエン
キシレン
タイプ

万能

製品サイトはこちら

特長

- 糸引きが少なく、超極細ノズルで細かい作業にぴったり
 - 弹性タイプで衝撃に強い
 - 熱、水に強く屋外でも強力接着
 - 接着スピードが速い
 - はみ出しても目立たないクリアータイプ

性状

外観	クリア
粘度	12Pa·s
表面硬化時間(23°C)	2.5分
皮膜物性※1	破断強度 伸び率 2.7N/mm ² 130%

上記は代表値であり保証値ではありません。

※1 試験体形状 JISK6251に規定するダンベル状3号 引張速度100mm/min.



接着性能 · 耐久性

接着強さ 引張せん断強さ ^{※2}	
SUS304	5.3N/mm ²
アルミニウム	4.3N/mm ²
アクリル	2.1N/mm ²
ポリカーボネート	2.7N/mm ²
ABS	1.8N/mm ²
ポリスチレン	2.6N/mm ²
硬質塩ビ	4.8N/mm ²

耐久性 引張せん断強さ ^{※3}	
暴露前	5.3N/mm ²
120°C × 2週間	3.5N/mm ²
120°C × 4週間	3.4N/mm ²
85°C 85%RH × 2週間	4.1N/mm ²
85°C 85%RH × 4週間	3.8N/mm ²
23°C 水中 × 2週間	4.3N/mm ²
80°C 温水中 × 2週間	2.8N/mm ²

上記は社内測定結果であり保証値ではありません。

※2 同じ材料同士の接着接着面積10mm×25mm 23°C 50%RHにて14日養生 引張速度50mm/min.

*3 SUS304同士での接着
接着面積10mm²×25mm 23°C50%RHにて14日養生後、各種曝露条件に供する引張速度50mm/min

共通項目

- 本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート(SDS)も合せてお読みください。
 - 記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものではありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<http://www.aica.co.jp/>



- 商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
TEL <052>409-1471

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金(除く：土日祝日)です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
 - 受け取りの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損している場合は、運送会社の証明をもらい、至急当社へご連絡ください。
また、ご使用前に製品に異常がないかを確認してください。(後日に発見された場合は、責任しかねません。)

- 印刷物につき商品写真と実物とは相違することがあります。

- 著作物につき、同品字典や実物には付属するこがあります。